



Pieri® Curing TC

Garavimą stabdanti priemonė parafino pagrindu skirta matiniam-drėgnam ir iš klojinių išimtam betonui

Produkto aprašymas

Pieri® Curing TC pagrindu naudojamas betono ir skiedinių paviršiams nuo perdziūvimo, kurie vėliau nebus padengti kokia nors danga (dažais ar kt.). Jei bus kokia nors danga, tai būtina pašalinti apsauginę plėvelę, kuri susidaro panaudojus šią priemonę. **Pieri® Curing TC** taip pat gali būti naudojamas eismui skirtų betoninių paviršių apsaugai nuo perdziūvimo.

Techniniai duomenys

Veiklioji medžiaga	Vandeninė parafinų emulsija
Forma	skystis
Spalva	balta
Tankis	1,00 ± 0,01 g/cm ³
Užšalimo taškas	0 °C
PH vertė	7,0
Laikymas	Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo šilumos šaltinių ir šalčio.
Sąnaudos	140 g/m ² kelių betonui su spec. reikalavimais paviršiu 120 – 140 g/m ² betoniniams paviršiams be eismo 100 – 120 g/m ² betoniniams paviršiams nuėmus klojinius
Tiekimo forma	900 kg konteineris, 190 kg statinė, 23 kg kanistras
Vandens pavojingumo klasė	WGK 1 (pagal vandens pavojingumopotvarkį)
Fiziologinis poveikis	Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos; žr. saugos duomenų lapą.
Laikymo sąlygos	Mažd. 1 metus uždarytose originaliose talpose

Pieri® Curing TC tinkamas naudoti ant eismui skirto betoninio paviršiaus apsaugai nuo perdziūvimo, kai reikalaujama gauti aukštos kokybės betono paviršius danga. Po kelių savaičių užpurkšta plėvelė veikiama eismo ir kritulių nusinešioja. Eismas gali būti pradėtas ne anksčiau kaip po mėnesio nuo betonavimo. **Pieri® Curing TC** turi būti užneštas ant matiniai drėgno betono paviršiaus. Kuomet dengiamas betono paviršius padarytas skirtingu laiku, sandūroje galimas plyšių atsiradimas. **Pieri® Curing TC** taip pat gali būti naudojamas betono apsaugai nuo perdziūvimo nuėmus klojinius. Ypač kada betonas dar jaunas ir kuomet perdziūvimo pavojus ypač didelis, padengus **Pieri® Curing TC** išvengiama priešlaikinio drėgmės netekimo.

Pritaikymo sritys:

- eismui skirti betoniniai paviršiai.
- matiniai drėgno betono padengimas (kelių betonai su specialiu paviršiumi).
- betoniniams paviršiams
- matiniai drėgno betono padengimui nuėmus klojinius

Naudojimo instrukcija

Pieri® Curing TC turi būti purškiamas ant matiniai drėgno ar iš klojinių išimto betono ar skiedinio paviršiaus kaip galima greičiau. Vanduo esantis ant paviršiaus turi būti pašalintas, kad priemonė galėtų suformuoti vientisą plėvelę. Iki išdziūvimo, ši plėvelė būna baltos spalvos ir nepadengtos vietos nesunkiai pastebimos, jos turi būti pataisytos. Padengus skirtingu storiu garavimą stabdančios priemonės, paviršiuje gali atsirasti nežymūs spalvos pokyčiai. Betonai turi būti apsaugotas nuo aukštų ar žemų temperatūrų, stiprių vėjų ar tiesioginės saulės spindulių. Purkštuvai su 1 mm purškimo angos konusu yra tinkamiausi.

Jei betono ar skiedinio paviršius bus dažomas ar glaistomas, būtina pašalinti išdziūvusią **Pieri® Curing TC** plėvelę. Ji lengvai nuvaloma šveičiant smėliarove ar nupučiant karštais vandens garais.

Ypatingos nuorodos

Preliminarūs testai visuomet yra būtini!
Pagaminta Vokietijoje.



Aplankykite internetinį puslapį: www.de.graceconstruction.com

Grace Bauprodukte GmbH Pymonte StraÙe 32676 Lügde Tel.: +49 (5281) 77 04-0

GRACE
Construction Products

UAB “Betono apsaugos sistemos”
S.Dariaus ir S.Girėno g. 107
LT-02189, Vilnius
Tel/fax.: +370 (5) 230 60 83

IBAS
Betono apsaugos sistemos