

Akryfol

Vandeninis silikatų – akrilo dispersijos tirpalas paviršių gruntavimui

Savybės, sudėtis:

Vandeninis kalio silikato tirpalas, akrilinė dispersija, priedai.
Išdžiūvęs Akryfol nepakeičia paviršiaus faktūros.

Paskirtis:

Skirtas mineralinių paviršių (betonas, cemento ir cemento-kalkių tinkas, gipsas) įgeriamumui mažinti, paviršiui sutvirtinti. Naudojamas prieš klijuojant plyteles, dengiant bituminę hidroizoliaciją, įrengiant hidroizoliaciją iš Izofol, Cemizol 2EN, Cemizol 2EP.

Techniniai duomenys:

Išdžiūvimo laikas	iki 1 val. (prie +20 C)
Naudojimo temperatūra ne mažiau kaip +5C	
Sluoksnių skaičius	1 (smarkiai įgeriantiems paviršiams – 2)
Dengimo būdas	teptukas, volelis
Išėiga	0,2 – 0,25 kg/m ² (priklausomai nuo paviršiaus)
Pakuotė	2, 5 arba 10kg
Laikymas	laikyti ir naudoti ne žemesnėje kaip +5C
Galiojimo trukmė	12 mėn. nuo pagaminimo datos
Gamintojas	IZOLEX , Lenkija

Dėmesio: sudėtyje yra skysto stiklo. Saugoti odą ir akis. Pakliuvus į akis kreiptis į gydytoją.
Gali paveikti medį, stiklą ir metalą.
Saugoti nuo vaikų.