

Askowil

Elastinga, plastiška bitumo-kaučiuko masė, naudojama ir kaip šalta klijavimo masė, tirpiklių pagrindu

Savybės:

Bituminė masė modifikuota sintetiniu kaučiuku. Specialūs cheminiai priedai pagerina sukibimą su pagrindu, ir leidžia dengti ant drėgno paviršiaus.

Dėka didelio kaučiuko kiekio, susidaro (išgaravus tirpikliams), plastiškas ir tvirtai su pagrindu sukimbantis sluoksnis, sugebantis kompensuoti ženklius paviršiaus poslinkius ir mikroįtrūkimus.

Susidariusi danga pilnai atspari vandeniui, silpnoms rūgštims ir šarmams, bei kitoms agresyvioms, žemėje esančioms medžiagoms.

Sudėtyje yra organinių tirpiklių.

Pritaikymas:

Bituminių dangų klijavimas prie pagrindo ir tarpusavyje; standaus poliuretano plokščių klijavimui prie pagrindo; laminatų, armuotų tech. audiniu formavimas, elastingų laminatų, skirtų techninio vandens baseinų hidroizoliacijai, formavimas; vientisai pamatų hidroizoliacijai.

Techniniai duomenys:

(esant aplinkos temp. +23°C)

Išdžiūvimo laikas:	pusiau sausa -po 6 val. (nekimba dulks) pilnai išdžiūvusi – ne ankčiau kaip po 24 h
Sausos masės likutis:	~ 70 %
Naudojimo temperatūra	+5°C - +35°C; (prisilaikant tam tikrų sąlygų, galima dirbti iki - 5°C (minus)) *
Sluoksnių skaičius	priklausomai nuo paskirties 2 - 3 sluoksniai, sekantį sluoksnį dengti išdžiūvus ankstesniajam
Gruntavimas	Izobit BR
Dengimo būdas	teptukas, mentele
Išeiga	0,8 – 1,2 kg/m ² /sluoksnis
Instrumentų valymas	benzinas, kiti organiniai tirpikliai
Pakuotė	plastikiniai kibirai po 22 kg
Saugojimas	laikyti vėsioje ir sausoje patalpoje, gaminys nebijo šalčio. Saugojimo trukmė 12 mėn.
Gamintojas	IZOLEX, Lenkija

Askowil sudėtyje yra organinių tirpiklių, dirbti gerai vėdinamose patalpose, laikytys saugumo technikos reikalavimų. Nenaudoti patalpose kuriose nuolat būna žmonės.

* sąlygos darbui prie neigiamų temperatūrų : pagrindas neturi būti apledėjęs ar apšerkšnijęs, jei reikia šildyti dujiniu degikliu. Prieš naudojimą produktą 24 val. palaikyti šiltoje patalpoje + 20°C temperatūroje. Esant reikalui, galima praskiesti benzinu arba vaitspiritu. Masę dengti iškart paruošus pagrindą. Dėl žemos pagrindo ir aplinkos temperatūros įvertinti didesnes medžiagos sąnaudas.

DĖMESIO: medžiagos sudėtyje yra organinių tirpiklių todėl draudžiama dirbti prie atviros ugnies, nes galimas organinių tirpiklių garų užsiliepsnojimo pavojus.