



## GRUNTOFOL

### Polimerinis hidrofobizuojantis sutvirtinantis gruntas

#### Paskirtis:

Skirtas stipriai įgeriančių mineralinių paviršių (betonas, aktybetonis, cementinis tinkas, gipsas, gipso kartonas) ir medinių paviršių įgeriamumui mažinti, paviršiui sutvirtinti ir sukibimui pagerinti su sekančiais sluoksniais, tokiais kaip hidroizoliacija Izofol.

#### Savybės, sudėtis:

Akriilo sopolimerų vandeninė dispersija. Giliai įsigeria ir sutvirtina gruntuojamą paviršių, sudaro ploną, tvirtai su pagrindu sukimbančią sluoksnį. Apdorotas paviršius tampa tvirtesnis, užtikrinamas geresnis sukibimas su sekančiais sluoksniais (pvz. tepama polimerine hidroizoliacija Izofol). Sudėtyje nėra organinių tirpiklių. Medžiaga ekologiškai švari ir nepavojinga aplinkai.

#### Techniniai duomenys:

Išdžiūvimo laikas	iki 0,5 val. prie +20 C
Naudojimo temperatūra	ne žemiau kaip +5C
Sluoksnių skaičius	1 (labai įgeriantiems paviršiams –2)
Dengimo būdas	teptukas, volelis
Išėiga	0,2 – 0,25 kg/m <sup>2</sup> (priklausomai nuo paviršiaus)
Pakuotė	5 arba 10kg
Laikymas	laikyti ir naudoti ne žemesnėje kaip +5C
Galiojimo trukmė	12 mėn. nuo pagaminimo datos
Gamintojas	IZOLEX, Lenkija

Tirpalas tepamas teptuku arba voleliu, paprastai pakanka vieno karto. Jei paviršiai smarkiai įgeriantys, ir numatoma gruntuoti du kartus – pirmą kart gruntuojant Gruntofol skiedžiamas vandeniu 1 : 1. Paviršiui išdžiūvus, galima glaistyti arba iškart dengti polimerinę hidroizoliaciją Izofol.