

Izobit DK

Bitumo – kaučiuko masė, tirpiklių pagrindu, hidroizoliacijos įrengimui

Savybės:

Elastinga bituminė masė modifikuota sintetiniu kaučiuku, tirpiklių pagrindu. Galima naudoti ant drėgno paviršiaus. Savo sudėtyje turi cheminių priedų kurie padeda Izobit DK giliau įsiskverbti į drėgną pagrindą. Kaučiukas suteikia elastingumą ir pagerina sukibimą.

Medžiaga nelaidi vandeniui, atspari silpnoms rūgštims, šarmams ir patvari druskingoje terpėje.

Taikymas:

Naudojama betoninių paviršių, požeminių pastato dalių hidroizoliacijai, vientisos besiūlės hidroizoliacijos įrengimui. Bituminių stogo dangų regeneracijai, konservacijai. Pramoninių vandens rezervuarų hidroizoliacijai.

Techniniai duomenys:

Džiūvimo laikas: pusiau išdžiūvusi – po 4 – 6 val. (prie +23 C)

pilnai – po 12 val. (prie + 23C)

Sausos masės likutis: ~ 60 %

Naudojimo temperatūra: +5 - +35 C (prisilaikant tam tikrų sąlygų, galima dirbti iki - 5°C) *

Sluoksnių skaičius: hidroizoliacija – 2- 3 sluoksniai

Gruntavimas: Izobit BR, praskiestas Izobit DK

Sąnaudos: 0,5 – 0,7 kg / m² / sluoksniui

Dengimo būdas: šepetys, teptukas, volelis

Įrankių valymas: benzinas, kiti org. tirpikliai

Pakuotė: kibirai po 19 kg

Laikymas: laikyti vėsioje, sausoje patalpoje sandariai uždarytus.

Gaminys nebijo šalčio.

Galiojimas ne mažiau 12 mėn.

Pastaba: Izobit DK sudėtyje yra organinių tirpiklių, dirbti gerai vėdinamose patalpose, laikytis saugumo technikos reikalavimų. Ne naudoti patalpose kuriose nuolat būna žmonės.

Gamintojas: IZOLEX, Lenkija

* sąlygos darbui prie neigiamų temperatūrų : pagrindas neturi būti apledėjęs ar apšerkšnijęs, jei reikia šildyti dujiniu degikliu. Prieš naudojimą produktą 24 val. palaikyti šiltoje patalpoje + 20°C temperatūroje. Masę dengti iškart paruošus pagrindą. Dėl žemos pagrindo ir aplinkos temperatūros įvertinti didesnes medžiagos sąnaudas.

DĖMESIO: medžiagos sudėtyje yra organinių tirpiklių todėl draudžiama dirbti prie atviros ugnies, nes galimas organinių tirpiklių garų užsiliepsnojimo pavojus.

UAB “Betono apsaugos sistemos”

Dariaus ir Girėno 107

02189 Vilnius

tel/fax 8 5 2306083