

Styrbit 2000

Bitumo – kaučiuko masė

Hidroizoliacijai ir putų polistirolo klijavimui

Savybės

Modifikuota polimerais bitumo – kaučiuko masė (pastos pavidalo), be tirpiklių, pasižyminti labai geru sukibimu su paviršiais iš betono, akmenų, medžio, gipso kartono ir panašiais.

Išdžiūvęs paviršius tvirtas, nelaidus vandeniui, ypatingai elastingas.

Saugus naudoti, sudėtyje nėra organinių tirpiklių.

Galima naudoti patalpų viduje.

Pritaikymas

Puiki priemonė netaisyklingos formos paviršių hidroizoliavimui, nuolatinei elastingai požeminių statinių hidroizoliacijai, putų polistirolo plokščių klijavimui.

Techniniai duomenys

Džiūvimo laikas	priklausomai nuo sluoksnio storio, 2 - 5 dienos (1mm ~24h, prie +20 C)
Sausos masės likutis	~ 60 %
Naudojimo temperatūra	nuo +5 C iki +35 C
Sluoksnių skaičius	hidroizoliacijai min 2 sluoksniai
Dengimo būdas	mentelė, glaistyklė
Išeiga	1,17 kg /m ² / 1mm klijavimas ~ 1kg/m ² (taškiniu būdu)
Gruntavimas	Asfalbit su vandeniu 1:10
Įrankių valymas	vanduo išdžiūvus – organinis tirpiklis
Išfasavimas	kibirai po 20 kg
Saugojimas	saugoti nuo šalčio, laikyti aukštesnėje kaip +5C temp.
Galiojimas	12 mėn.
Gamintojas	IZOLEX , Lenkija