

Styrbit 2000 K

Bitumo kaučiuko masė tirpiklių pagrindu, putų polistirolo, laminuoto polistirolo plokščių ir bituminių dangų klijavimui prie bituminio pagrindo

Savybės.

Gausiai modifikuota sintetiniu kaučiuku ir polimerais bitumo masė, su organiniais tirpikliais ir kitokiais cheminių medžiagų priedais, padidinančiais putų polistirolo sukibimą su bituminiais, betoniniais ir paviršiais iš skardos, tinkama naudoti ir ant drėgnų paviršių. Dėka didelio kaučiuko kiekio gaunama (išgaravus tirpikliui) elastinga danga, tvirtai sukimbanti su pagrindu. Danga visiškai atspari vandens poveikiui, silpnų rūgščių ir bazių poveikiui.

Sudėtyje esantis organinis tirpiklis visiškai neardo putų polistirolo.

Pritaikymas.

Putų polistirolo, laminuotų polistirolo plokščių, bituminių ritininių dangų klijavimui prie betoninio pagrindo, skardos, metalo, taip pat ant bituminio paviršiaus. Ritininių bituminių dangų klijavimui tarpusavyje. Nenaudojamas ritininių dangų klijavimui prie putų polistirolo.

Paviršiaus paruošimas.

Sena bituminė danga – nuvalomas purvas, laisvos senos dangos dalys, pūslės ir pažeidimai užtaisomi bitumine glaistymo mase Arbolex-U.

Betoninis paviršius – visi nelygumai (kavernos, atplaišos, išdaužos) užtaisomi, poringi paviršiai užtaisomi specialiu tam skirtu mineraliniu mišiniu.

Abiem aukščiau minėtais atvejais paruošti paviršiai gruntuojami Izobit BR, po to paviršių reikia gerai išdžiovinti.

Skardiniai paviršiai – pašalinami nešvarumai, nesukibę sluoksniai, atšokę dažai, korozijos pažeistos vietos nuvalomos ir apsaugomos tam skirtomis medžiagomis.

Naudojimas.

Putų polistirolo ir laminuotų polistirolo plokščių klijavimas prie pagrindo:

klijai Styrbit 2000 K tepami ant paviršiaus taškiniu būdu (10 -12 taškų) arba juostomis 4-5 cm pločio ir maždaug 2 mm storumo sluoksniu, 25 -30 cm atstumais.

Bituminių dangų klijavimas tarpusavyje ir prie pagrindo:

Užtepti masę Styrbit 2000 K ant nugruntuoto Izobit BR paviršiaus (betonas, sena danga), tepant visą paviršių (pagal klijuojamos dangos plotį), palaukti 15 – 20 min., ir išvyniojus dangą prispausti. Svarbu prisiminti, kad reikia užleisti 10 cm dangą ant dangos. Klijuojant antrą sluoksnį, daryti taip pat, gruntuoti nebūtina.

Įrankiai.

Metalinė mentelė, glaistyklė

Saugojimas, laikymas.

Saugoti uždaruose induose, nepažeistose pakuotėse, vėsioje sausoje vietoje. Medžiaga nebijo šalčio. Galiojimo laikas 12 mėn. nuo pagaminimo.

Naudojimo sąlygos.

Darbus vykdyti esant oro ir pagrindo temperatūrai + 5C - +35 C. Naudojimas žemesnėje temperatūroje medžiagai nekenkia, bet pailgėja džiūvimo laikas (ilgiau garuoja organiniai tirpikliai).

Svarbios pastabos

Syrbit 2000 K sudėtyje yra organinis tirpiklis. Laikytis saugumo technikos reikalavimų. Pasirūpinti gera darbo vietos ventiliacija. Nenaudoti uždaroje patalpose, kur nuolat būna žmonės. Draudžiama dirbti prie atviros ugnies, nes galimas organinių tirpiklių garų užsiliepsnojimo pavojus.

Pastaba:

Syrbit 2000 K sudėtyje esantys specialūs organiniai tirpikliai neardo putų polistirolo, todėl Syrbit 2000 K negalima palildomai skiesti jokiais kitais organiniais tirpikliais.

Techniniai duomenys

Džiūvimo laikas	6 val. pusiau sausas priklausomai nuo sluoksnio storio, 2 - 5 dienos (1mm ~24h, prie +20 C)
Sausos masės likutis	~ 80 %
Naudojimo temperatūra	nuo +5 C iki +35 C
Sluoksnių skaičius	2 – 4 sluoksniai, hidroizoliacijai min 2 sluoksniai
Dengimo būdas	mentelė, glaistyklė
Išėiga	0,8 – 1,5 kg /m2/sluoksnis kljavimas ~ 1kg/m2 (taškiniu būdu)
Įrankių valymas	organinis tirpiklis išdžiūvus – organinis tirpiklis
Išfasavimas	kibirai po 10, 20 kg
Galiojimas	12 mėn.
Gamintojas	IZOLEX , Lenkija