

Hidrofobizuojantis gruntas

Charakteristikos				
Spalva	Bespalvis, skaidrus			
Paskirtis	Stiprus pagrindo vandens įgeriamumo sumažinimas. Geras pagrindo prisotinimas. Geras pagrindas tolimesniam dažymui, ar galutiniam padengimui.			
Naudojimas	Paprastas naudojime. Skiedžiamas skiedikliais.			
Naudojimo sritys				
	Tik išorės darbams. Betoniui ir gelžbetoniui. Produktas - komponentas StoCretec sistemos, tinkamos paviršių renovacijai ir apsaugai pagal sistemas OS 1 (OS A) ir OS 2 (OS B). Naudojamas tik ant paruoštų betoninių paviršių. Netinka paviršiams kur vyksta eismas.			
Techniai duomenys				
Produkto grupė	Hidrofobiniai, vandeniniai.			
Duomenys	Rodikliai	Norma / testas	Dydis	Mato vnt.
	Tankis	DIN 53 213-2	0.9	g/cm ³ (kg/l)
	Duomenų reikšmė yra vidutinė. Kadangi gaminiams naudojamos natūralios žaliavos, faktinė reikšmė nustatoma kiekvienai partijai atskirai ir gali nežymiai skirtis nuo nurodytos, kas neįtakoja gaminio kokybės.			
Nurodymai darbui				
Pagrindas	Pagrindas turi būti nuvalytas nuo: Laisvų ir suirusių dalelių. Paviršiaus sluoksnių nesukibusių su pagrindu. Cemento pieno plutos. Smėlio ir dulkių. Įsigėrusių medžiagų - dervų, klijinių tepalo, senų dažų, naftos produktų ir kt. Korozijos paveiktų medžiagų. Sausas - drėgnumas < 3 % pagal svorį.			
Pagrindo paruošimas	Aukščiau minėti reikalavimai pagrindui pasiekiami valant ir šveičiant betono paviršių. Vanduo ir dulkės po valymo nuo paviršiaus turi būti pašalinti.			
Dažymo procedūra	1. Priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo dengiama 1 - 2 sluoksniais. 2. Pertrauka tarp sluoksnių užnešimo min. 4 val. 3. Naudojant StoCryl GW paviršius prisotinamas - vertikaliuose plokštumose. Blizgi plėvelė turi matytis, horizontaliose plokštumose paskutinio sluoksnio užnešimo metu blizgi plėvelė matoma apie 5 sek.			
Aplinkos temperatūra	Min/max temperatūra vykdam darbus +8°C / +30°C.			
Maišymo santykis	StoCryl GW 100 / vanduo 1 : 4 dalys pagal svorį.			
Sąnaudos				
	Rūšis	Darbų tipas	Sąnaudos	Vienetai
	0874	Paviršiaus dengimas imant neskiestą koncentratą	0,04 - 0,05	Ltr/m ²
Mašymo procedūra	StoCryl GW 100 gali būti skiedžiamas vandeniu. Maišymo santykis: 1 svorio dalis StoCryl GW 100 + 4 svorio dalys vandens. Skiesta medžiaga turi būti sunaudota per kelias dienas po sumaišymo.			

1 iš 2 psl.

StoCryl GW 100



StoCretec

Hidrofobizuojantis gruntas

Dažymas	Darbo instrumentai: teptukas/ purškimo įranga. Džiūvimo laikas prieš dažant StoCryl V 100: esant +8°C - 12 val. esant +20°C -8 val. esant +30°C -4 val.
Įrankių valymas	Iškart po naudojimo - vandeniu, išdžiūvus - tik mechaniškai.
Saugojimas	
Saugojimo sąlygos	Saugoma nuo užšalimo sausose patalpose.
Galiojimas	Geriausias iki (žiūrėti ant įpakavimo).
Specialūs nurodymai	
Saugumas	Šis produktas reikalauja būti žymimas pagal ES nuostatas. Naudoti ne pagal šiuos techninius nurodymus galima tik pasikonsultavus su StoCrete GmbH
Gamintojas	StoCrete GmbH Concrete Renovation Floor Coating Gutenbergstraße 6 D-65830 Kriftel (near Frankfurt a.M.)

2 iš 2 psl.