

## Skystas hidrofobizuojantis gruntas

Charakteristikos				
Spalva	Bespalvis, skaidrus			
Paskirtis	Stiprus pagrindo vandens įgeriamumo sumažinimas. Geros penetracijos savybės. Labai geras pagrindas tarpiniam ar baigiamajam dažymui.			
Naudojimas	Paprastas naudojime.			
Naudojimo sritys				
	Tik išorės darbams. Betoniui ir gelžbetoniui. Produktas - komponentas StoCretec sistemos, tinkamos paviršių renovacijai ir apsaugai pagal sistemas OS 1 (OS A) ir OS 2 (OS B). Netinka paviršiams kur vyksta eismas.			
Techniai duomenys				
Produkto grupė	Hidrofobiniai, vandeniniai.			
Duomenys	Rodikliai	Norma / testas	Dydis	Mato vnt.
	Tankis	DIN 53 213-2	0.8	g/cm <sup>3</sup> (kg/l)
	Duomenų reikšmė yra vidutinė. Kadangi gaminiams naudojamos natūralios žaliavos, faktinė reikšmė nustatoma kiekvienai partijai atskirai ir gali nežymiai skirtis nuo nurodytos, kas neįtakoja gaminio kokybės.			
Nurodymai darbui				
Pagrindas	Pagrindas turi būti nuvalytas nuo: Laisvų ir suirusių dalelių. Paviršiaus sluoksnių nesukibusių su pagrindu. Cemento pieno plutos. Smėlio ir dulkių. Įsigėrusių medžiagų - dervų, klijinių tepalo, senų dažų, naftos produktų ir kt. Korozijos paveiktų medžiagų. Sausas - drėgnumas < 3 % pagal svorį.			
Pagrindo paruošimas	Aukščiau minėti reikalavimai pagrindui pasiekiami valant ir šveičiant betono paviršių. Vanduo ir dulkės po valymo nuo paviršiaus turi būti pašalinti.			
Dažymo procedūra	1. Dažomas StoCryl HP 100 teptuku ar purkštuvu. Priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo dengiama 1 - 2 sluoksniais. 2. Pertrauka tarp sluoksnių užnešimo min. 4 val. 3. Naudojant StoCryl HP 100 paviršius prisotinamas - vertikaliuose plokštumose. Blizgi plėvelė turi matytis, horizontaliose plokštumose paskutinio sluoksnio užnešimo metu blizgi plėvelė matoma apie 5 sek.			
Aplinkos temperatūra	Min/max temperatūra vykdam darbus +8°C / +30°C.			
Medžiagos paruošimas	Tiekama paruošta darbui.			
Sąnaudos				
	Rūšis	Darbų tipas	Sąnaudos	Vienetai
	1641	Vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus	0,2 - 0,25	Ltr/m <sup>2</sup>

# StoCryl HP 100



StoCretec

Skystas hidrofobizuojantis gruntas

<b>Dažymas</b>	Darbo instrumentai: teptukas/ purškimo įranga. Džiūvimo laikas prieš dažant StoCryl V 100: esant +8°C - 12 val. esant +20°C -8 val. esant +30°C -4 val.
<b>Įrankių valymas</b>	Valoma su Sto Turpentine Substitute.
<b>Saugojimas</b>	
<b>Saugojimo sąlygos</b>	Saugoma nuo užšalimo sausose patalpose.
<b>Galiojimas</b>	Geriausias iki .... (žiūrėti ant įpakavimo).
<b>Specialūs nurodymai</b>	
<b>Saugumas</b>	Šis produktas reikalauja būti žymimas pagal ES nuostatas. Naudoti ne pagal šiuos techninius nurodymus galima tik pasikonsultavus su StoCrete GmbH
<b>Gamintojas</b>	StoCrete GmbH Concrete Renovation Floor Coating Gutenbergstraße 6 D-65830 Kriftel ( near Frankfurt a.M.)

2 iš 2 psl.