

StoPox SGM

Greito rišimosi epoksidinis gruntas

Charakteristikos			
Spalva	Bespalvis		
Apibūdinimas	Labai greitai kietėjantis Gerai įsigeria į betoną, padarydamas puikų pagrindą sekantiems sluoksniams Dviejų komponentų		
Taikymas	Sumažina darbo pertrauką užnešant sekančius sluoksnius Lengvai apdirbamas		
Taikymo sritys			
	Greitai kietėkantis gruntas StoPox dangoms Visų tipų mineraliniams pagrindams Ant subrendusio betoninio pagrindo ir cementinių pagrindų Tiesiogiai ant paruošto pagrindo Netinka ant drėgnų ir užterštų pagrindų		
Techniniai duomenys			
Produktų grupė	Gruntavimo dervos		
Sudėtis	Epoksidinės dervos		
Parametrai	Kryteriai	Norma	Reikšmės
	Tankumas prie 23°C	DIN 53 217	1,08 g/cm ³
	Klampumas prie 23°C	DIN 53 018-1-4.2	300 mPa s
	Kietumas pagal Shore (D)	DIN 53 505	80 ¹⁾
	¹⁾ artima reikšmė		
Apdirbimas -Paruošimas			
Pagrindas	Sausas, švarus ir be laisvų dalelių, atviromis poromis.		
Pagrindo paruošimas	Šratuojant		
Aplinkos temperatūra	Minimali aplinkos temperatūra +3°C Maksimali aplinkos temperatūra +20°C		
Darbo eiga	<p>1. Atskirų vietų taisymas (iki 5cm gylio) naudojant greito rišimosi gruntą StoPox SGM</p> <p>- Gruntavimas StoPox SGM Sąnaudos apie 0,3-0,4 kg/m²</p> <p>- "Šlapias ant šlapio" atstatomasis mišinys iš StoPox SGM ir kvarcinio smėlio santykiu 1:4 iki 1:7 pagal svorį.</p> <p>2. Gruntavimas StoPox SGM Sąnaudos 0,3 – 0,4 kg/m²</p> <p>Apibarstymas kvarciniu smėliu 0,1-0,5 mm frakcijos. Sąnaudos 0,5 – 0,8 kg/m²</p> <p>Dangos iš StoPox, StoPur medžiagų</p>		
Medžiagos paruošimas	Komponentas A : Komponentas B = 100:25 (4 : 1) Komponentas B pilamas į komponentą A.		
Sąnaudos	Komponento	Užnešimo būdas	sąnaudos
	A		
	B		

StoPox SGM

Greito rišimosi epoksidinis gruntas

Apdirbimo laikas	Esant 10°C - 30 min Esant 23°C – 7 min Sekantys sluoksniai užnešami vidutiniškai po 4 val. esant +20C aplinkos temperatūrai.
Instrumentai	voletis
Valymas	StoDiversEV 100/ StoDivers EV 200
Pakavimas	
Saugojimas	
Saugojimo sąlygos	Saugoti nuo šalčio ne aukštesnėje už +35C temperatūroje.
Saugojimo laikas	Geriausias iki (žiūr. ant įpakavimo)
	<p>UAB “Betono apsaugos sistemos” Dariaus ir Girėno 107, LT-0219, Vilnius tel/fax +37052306083 www.betonoapsauga.lt info@betonoapsauga.lt</p>