



PRODUKTO APRAŠYMAS

EN 934-2
Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V.
Karlsruhe 21, D-60329, Frankfurt am Main

Grace Bauprodukte GmbH

ADVA® Flow 342 (BV/FM)

Aukšto efektyvumo superplastifikatorius labai takaus betono gamybai, aukštos kokybės skiediniams ir savaime susitankinantiems betonams SCC ir ECC

Plastifikatorius betonams atitinkantis EN 934-2:T2

Superplastifikatorius betonams atitinkantis EN 934-2:T3.1/3.2

Taikymas

ADVA® Flow 342 (BV/FM) – skirtas naudoti aukšto stiprio energetinio tankumo betonams, savaime susitankinantiems betonams (SCC) kaip aukšto takumo cemento suspensijos ir aukšto kokybės skiediniams. Turi labai didelį plastifikuojantį efektą.

Techniniai duomenys

Veiklioji medžiaga	polikarboksilatai
Forma	skystis
Spalva	rusa
Sausų medžiagų kiekis	34,0 ± 1,7 % bendros masės
Tankis	1,08 ± 0,02 g/cm³
Užšalimo taškas	Mažd. 0 °C
pH vertė	6,5 ± 1
Cloridų kiekis	< 0,10 % bendros masės
Šarmų kiekis (Na2O)	Mažd. 1,5 % bendros masės
Laikymas	Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo šilumos šaltinių ir šalčio. Užšalus atitirpinti ir prieš naudojimą gerai išmaišyti
Dozavimas	0,20–1,62 % nuo cemento masės
Tiekimo forma	1070 kg konteineris; 220 kg statinė, 23 kg kanistras
Fiziologinis poveikis	Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos; žr. saugos duomenų lapą.
Laikymo sąlygos	Mažd. 1 metus uždarytose originaliose talpose

Savybės/ Veikimo būdas

Pagal veikimo būdą **ADVA® Flow 342 (BV/FM)** netradicinio veikimo. Jo molekulės sąveikauja su cemento dalelėmis jų paviršiuje ir to pasekoje cemento dalelės pasiskirsto. Hidratacijos procesas prasideda anksti ir baigiasi kristalų adatėlių vėlyvu susijungimu. Tokiu būdu betono apdirbimo laikas žymiai pailgėja, nors tuo pačiu gaunamas ankstyvas betono stipris.

Maišymas/ Apdorojimas

Dozuojant betono gamykloje, rekomenduojama įmaišyti **ADVA® Flow 342 (BV/FM)** kaip paskutinį komponentą. Reikalingas maišymui laikas po plastiklio įvedimo priklauso nuo maišymo būdo, bet ne mažesnis kaip 45 – 60 sekundžių. Kuomet plastiklis įvedamas vėliau, pvz. autobetonamaišyklėje, maišymo laikas t.b. 1 min/m³ betono, bet ne mažiau, kaip 5 min. iš viso. Rekomenduojame pasidaryti išankstinius bandymus.

Ypatingos nuorodos

Visuomet reikalingi išankstiniai bandymai pagal standartus DIN EN 206-1 ir DIN 1045-2. Produktas atitinka EEC normoms. Pagaminta Vokietijoje.



Aplankykite internetinį puslapį: www.de.graceconstruction.com

Grace Bauprodukte GmbH Pyrmonter Straße 32676 Lügde Tel.: +49 (5281) 77 04-0

GRACE
Construction Products

UAB “Betono apsaugos sistemos”
S.Dariaus ir S.Girėno g. 107
LT-02189, Vilnius
Tel/fax.: +370 (5) 230 60 83

IBAS
Betono apsaugos sistemos