



EN 934 -2
Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V.
Karlstraße 21, D-60329, Frankfurt am Main

Grace Bauprodukte GmbH

PRODUKTO APRAŠYMAS

Daraset® 304

Sausas bechloridis kietėjimo greitklis betonui ir skiediniams

Kietėjimo greitklis betonui pagal EN 934-2:T7

Taikymas

Daraset® 304 tinka prekiniam betonui ir cementiniams mišiniams, kurio dėka prailginamas tiek ankstyvas tiek galutinis betono stipris. Tinka betono gamykloms gaminčioms įvairius betono gaminius bei aplinkos tvarkymo elementus. **Daraset® 304** tinka visoms cemento rūšims. Nerekomenduojame naudoti su aliumininiais ir sulfatiniais cementais.

Techniniai duomenys

Veiklioji medžiaga	formiatai (skruzdžių rūgšties druskos ir esteriai)
Forma	milteliai
Spalva	Baltai gelsvas
Sausų medžiagų kiekis	94,1 M.-%
Tankis	1000 ± 150 kg/m ³
pH vertė	7,0 ± 1
Cloridų kiekis	< 0,10 % bendros masės
Šarmų kiekis (Na ₂ O)	Mažd. 0,5 % bendros masės
Laikymas	Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo šilumos šaltinių ir šalčio.
Dozavimas	0,20–3,80 % nuo cemento masės
Tiekimo forma	25 kg maišas
Fiziologinis poveikis	Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos; žr. saugos duomenų lapą.
Laikymo sąlygos	Mažd. 1 metus uždarytose originaliose talpose

Savybės/ Veikimo būdas

Daraset® 304 yra kietėjimo greitklis, kuris išlaiko aukštą betono temperatūrą, didėjant ankstyvam stipriui žemiau nulinio betono temperatūros, priešingai nei kitos greitrišančios priemonės. Mažina pavojų įtemtų plyšių atsiradimą ypatingai kietėjimo betono stadijoje. Cementas reaguoja skirtingai, todėl prieš naudojant pasidaryti išankstinius bandymus.

Maišymas/ Apdorojimas

Daraset® 304 maišomas sausai, tolygų pasiskirstymą garantuojame. Nepriklausomai nuo dozavimo atskaitos laiko kiekvieną kartą stebėti maišymą ir maišymo laiką.

Ypatingos nuorodos

Prieš pirmą kartą naudojant, būtina atlikti atitinkamus bandymus pagal DIN EN 206-1 ir DIN 1045-2. Pagaminta Vokietijoje.



Aplankykite internetinį puslapį: www.de.graceconstruction.com

Grace Bauprodukte GmbH

Pyrmonter Straße

32676 Lügde

Tel.: +49 (5281) 77 04-0

GRACE
Construction Products

UAB “Betono apsaugos sistemos”
S.Dariaus ir S.Girėno g. 107
LT-02189, Vilnius
Tel/fax.: +370 (5) 230 60 83

IBAS
Betono apsaugos sistemos