



EN 934-2

Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie^{EV}
Karlstraße 21, D-60329, Frankfurt am Main

Grace Bauprodukte GmbH

P R O D U K T O A P R A Š Y M A S

Daratard[®] 25 (VZ)

Rišimosi lėtiklis su nežymiu plastifikuojančiu efektu.

Lėtiklis betonui pagal EN 934-2:T8**Taikymas****Daratard[®] 25 (VZ)** naudojamas kuomet reikia prailginti betono apdirbimo laiką.

Tipiniai taikymo atvejai:

- ★ reikalingas ilgas betono darbinis būvis arba/ir aukšta aplinkos temperatūra.
- ★ esant ilgam transportavimo laikui.
- ★ esant pertraukoms betonavimo metu, kad išvengti betono sandūrų.
- ★ sutrumpinti aukštos hidratacijos temperatūros piką betonuojant masyvus, kad išvengti plyšių atsiradimo.
- ★ pagerinti betonavimo kokybę, atsiradus ilgesniam betono sutankinimo laikui.

Techniniai duomenys

Veiklioji medžiaga	lignosulfonatai
Forma	skystis
Spalva	Rudas
Sausų medžiagų kiekis	22,0 M.-%
Tankis	1,08 g/cm ³
Užšalimo taškas	žemiau 0 °C
pH vertė	11,5 ± 1
Cloridų kiekis	< 0,10 % bendros masės
Laikymas	Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo šilumos šaltinių ir šalčio. Užšalus, gerai permaišius galima toliau naudoti
Dozavimas	0,20–0,97 % nuo cemento masės
Tiekimo forma	1080 kg konteineris; 215 kg statinė, 23 kg kanistras
Produkto kodas	BZM 1 (betono priedas)
Vandens pavojingumo klasė	WGK 1 (pgl. kenksmingų medžiagų vandenims potvarkį)
Fiziologinis poveikis	Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos; žr. saugos duomenų lapą.
Laikymo sąlygos	Mažd. 1 metus uždarytose originaliose talpose

**Savybės/
Veikimo būdas****Daratard[®] 25 (VZ)** lėtina cemento hidratacijos procesą, kas įgalina turėti ilgesnį betono apdirbimo laiką, sumažėja įtrūkimų atsiradimo rizika. Be rišimasį lėtinančio efekto, **Daratard[®] 25 (VZ)** pagerina betono sutankinimą, dėlko padidėja galutinis betono stipris .**Maišymas/
Apdorojimas**Daratard[®] 25 (VZ) įvedamas į betono mišinį. Darbinio laiko padidėjimas priklauso nuo lėtiklio dozės , cemento tipo, sąstato sudėties, maišymo proceso ir aplinkos temperatūros. Rekomenduojame pasidaryti išankstinius bandymus.**Ypatingos nuorodos**

Prieš pirmą kartą naudojant, būtina atlikti atitinkačius bandymus pagal DIN EN 206-1 ir DIN 1045-2. Pagaminta Vokietijoje.

Aplankykite internetinį puslapį: www.de.graceconstruction.com

Grace Bauprodukte GmbH

Pyrmonter Straße

32676 Lügde

Tel.: +49 (5281) 77 04-0

GRACE
Construction ProductsUAB "Betono apsaugos sistemos"
S.Dariaus ir S.Girėno g. 107
LT-02189, Vilnius
Tel/fax.: +370 (5) 230 60 83**IBAS**
Betono apsaugos sistemos