



Pieri® DRC serie 6

Aukštos kokybės paviršiaus lėtiklis architektūriniam betonui

Taikymas

Pieri® DRC serie 6 naudojamas pozityviam – negatyviam gamybos procesui įvairiems betonui gaminiams betono gaminių gamykloje:

- ◆ Architektūriniai fasadų elementai
- ◆ Garsą izoliuojančias sienas
- ◆ Įvairius betono gaminius
- ◆ statybvietėse

Techniniai duomenys

Forma	skystis
Spalva	Žiūrėti lentelę
Tankis	1,00-1,1 g/cm ³ , priklausomai nuo tipo
Laikymas	Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo šalčio.
Šaunaudos	85 – 130 ml/m ²
Tiekimo forma	20 Ltr kanistras
Vandens pavojingumo klasė	WGK 2 (silpnai pavojingas, pagal vandens pavojingumo potvarkį)
Fiziologinis poveikis	Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos; žr. saugos duomenų lapą.
Laikymo sąlygos	Mažd. 18 mėn. uždarytose originaliose talpose

Savybės/ Veikimo būdas

- ◆ Negatyvioje procedūroje: po džiūvinimo proceso susidaro kietas (klampus) ir vandeniui atsparus sluoksnis, kuris reaguoja su cemento šarmais. Jo puikus prilipimas leidžia gaminti įvairiausių gaminius (vertikaliai, horizontaliai ir įstrižai).
- ◆ Pozityvioje procedūroje: yra 10 skirtingų tipų, kurie gali būti panaudoti išgaunant norimą rezultatą, pasirenkant norimus užpildus ir cemento rūšį.

Apdorojimas

Prieš pradėdami dirbti, būtina gerai išplakti.

Negatyvi procedūra:

Pieri® DRC serie 6 užnešamas ant švaraus paviršiaus (formos, klojinio) teptuku, trumpo plauko voleliu arba oriniu pistoletu. Džiūstantis produkto laikas keičiasi priklausomai nuo temperatūrinės ir orinės drėgmės nuo 5 iki 30min. Sekančius punktus būtina įsidėmėti betonuojant:

- Išpilti ir sutankinti betoną reikia per 30 minučių
- Po to gaminių palikti 2 valandom (nejudinti)
- Tikslai po to galima šildyti formas/klojinius

Gaminio gylio padarinys aiškiai priklauso nuo svarbiausių parametru:

smėlio rūšies, cemento rūšies/turinio, užpildų granulometrijos rezultatų ir naudojamo **Pieri DRC** tipo. Konkretios dalys gali būti šildomos atskirai arba pastatyti garų kamera, su sąlyga, kad negamina jokių šiluminių smūgių.

Savaitgaliais gamyba galima. Po išėjimo iš formų būtina intensyviai nuplauti ar nuvalyti šepčiais.

Pozityvi procedūra:

Užnešama su aukšto spaudimo purkštuku ar oriniu pistoletu ant matiniai drėgno betono paviršiaus.

Ypatingos nuorodos

Tipas	Spalva	Užpildo dydis	Tipas	Spalva	Užpildo dydis
6/01	Mėlyna	1-3 mm	6/80	Turkio	2-8 mm
6/02	Rudai raudona	1-3 mm	6/100	Pilkšva geltona	5-11 mm
6/10	Žalia	1-3 mm	6/130	Balta	8-16 mm
6/25	Geltona	2-4 mm	6/200	Oranžinė	11-12 mm
6/50	Rožinė	2-4 mm	6/300	violetinė	16-32 mm

Tam, kad išgauti pageidaujamus rezultatus, turi būti atlikti testai pagal standartinį vartojimą. Pagaminta Prancūzijoje.



Aplankykite internetinį puslapį: www.de.graceconstruction.com

Grace Bauprodukte GmbH

Pyrmonter StraÙe

32676 Lügde

Tel.: +49 (5281) 77 04-0

GRACE
Construction Products

UAB “Betono apsaugos sistemos”
S.Dariaus ir S.Girėno g. 107
LT-02189, Vilnius
Tel/fax.: +370 (5) 230 60 83

IBAS
Betono apsaugos sistemos