

## Greit kietėjanti EP derva injektavimui

Charakteristikos				
Savybės	Žemas klampumas. Labai gera penetracija. Aukštas stipris sukietėjus.			
Naudojimas	Injektuojant. Vidaus ir lauko darbams. Betonui ir gelžbetoniui. Sandarinimui ir uždarymui, taip pat dinaminių apkrovų veikiamoms konstrukcijoms. Netinka drėgniems plyšiams.			
Techniniai duomenys	Rodikliai	Norma / testas	Dydis	Mato vnt.
Duomenys				
	Klampumas, esant 10°C	DIN 53 018-1-4.2		mPa.s
	Klampumas, esant 23°C	DIN 53 018-1-4.2	160	mPa.s
	Klampumas, esant 30°C	DIN 53 018-1-4.2		mPa.s
	Kietumas pgl.ŠoraD	DIN 53 505	80	
	Atplėšimo jėga	TP OS	1,5	N/mm <sup>2</sup> (Mpa)
Duomenų reikšmės yra vidutinės. Kadangi gaminiams naudojamos natūralios žaliavos, faktinė reikšmė nustatoma kiekvienai partijai atskirai ir gali nežymiai skirtis nuo nurodytų, kas neįtakoja gaminio kokybės.				
Nurodymai darbui				
Pagrindas	Betonas plyšio vietoje t.b.nuvalytas. Plyšys dulkių siurblio ar kompresoriaus pagalba išvalytas. Drėgnos plyšio vietos išdžiovinamos sausai.			
Maišymo santykis	Komponentas A : Komponentas B = 3,0 : 1,0 pagal svorį.			
Maišymo procedūra	Komponentas A ir komponentas B tiekiami proporcingai maišymo santykiui ir maišomi laikantis šių nurodymų. Į permaišytą komp. A pilamas komp. B. Kruopščiai maišoma žemų sūkių mikseriu kol gaunama homogeninė masė. Maišymo trukmė 3 min.Perpylus į kitą talpą permaišoma pakartotinai. Maišomų komponentų temperatūra ne žemesnė už +15°C.			
Darbo temperatūra	Min/max temperatūra vykdam darbus +10°C / +30°C.			
Tinkamumas darbui	Esant + 10°C apie 60 minučių. Esant + 23°C apie 30 minučių. Esant + 30°C apie 15 minučių.			
Įranga	Injektuojama specialiu rankiniu presu ar specialia įranga.			
Įrankių valymas	StoDivers EV 100			
Spalva	Skaidri			
Tiekimas				
Pakuotė	Komponentas A - 15 kg kibiruose. Komponentas B - 5 kg kibiruose.			
Saugojimo sąlygos	Saugoti šiltai ir sausai, apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, ne aukštesnėje kaip +35°C.			
Galiojimas	Geriausias iki ... (žiūrėti ant įpakavimo).			
Specialūs nurodymai				
Saugumas	Produktas atitinka ES normas. Žiūrėkite į saugos duomenų lapą, kuris bus pateiktas su pirmuoju užsakymu. Laikykitės ten nurodytų reikalavimų.			

## Greit kietėjanti EP derva injektavimui

Charakteristikos	
Gamintojas	StoCrete GmbH Concrete Renovation Floor Coating Gutenbergstraße 6 D-65830 Kriftel ( near Frankfurt a.M.)